

# ENJOY 1 COAT

Ficha Técnica - Ed. 06/2021



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED



INDOOR



WATER BASED



BRUSH



ROLLER



AIRLESS



READY TO USE

Pintura al agua lavable de una sola mano.

## DESCRIPCIÓN

Pintura al agua lavable de una sola mano a base de resinas acrílicas y extender muy finos que proporcionan una excepcional capacidad cubriente y un agradable punto de blanco. Forma un acabado uniforme aplicando una sola mano. Ideal para cartón-yeso. La Clase TVOC A+ la hace idónea para cumplir con los protocolos Lead Bream. Para interiores. Para uso profesional.

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Aplicable en una sola mano
- Listo para usar
- Máxima capacidad cubriente
- Ideal para pulverización
- Previene la formación de mohos



BREATHABLE



BRILLIANCE



WASHABLE



COVERAGE

## DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	Pintura para acabados, en dispersión acuosa, monocomponente, de secado físico, mate, acrílica (B4.C.O.A.2.FA)
Aspecto de la película según EN 13300	Mate ( $\leq 10$ gloss $85^\circ$ )
Espesor EN 13300	Clase A, fina ( $< 100 \mu\text{m}$ )
Grado de cobertura EN 13300	Clase 1
Resistencia a la abrasión EN 13300	Clase 3
Peso específico	$1520 \pm 50 \text{ g/l}$
Ph	7-8
Tipo de resina/aglomerante	Acrílica
Contenido sólido	$60 \pm 2\%$
Permeabilidad al vapor EN 1062	Clase V1 Alta
Tiempo de espera	Admite recubrimiento de pintura después de 6h, se seca completamente pasadas las 12 h
VOC	Cat A/a: límite 30 g/l (2010) Este producto contiene 17 g/l de COV como máximo

# ENJOY 1 COAT

Ficha Técnica - Ed. 06/2021



CARACTERÍSTICAS	
Gama de colores	Blanco y tintes realizables con sistema tintométrico You Color
Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 5-6 m <sup>2</sup> /l
Rendimiento por envase	(12 l): 72 m <sup>2</sup> aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Dilución	Listo para usar; si fuera necesario, añadir una pequeña cantidad de agua para darle la consistencia deseada.
Diluyente	Agua
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: con todos los productos al agua

## APLICACIÓN

### Idoneidad de los Soportes:

Enfoscados de cemento, enfoscados pintados, enfoscados y pinturas a base de cal, hormigón armado a la vista, paneles y elementos prefabricados en hormigón, paredes y elementos de yeso, fibrocemento.

### Preparación del Soporte:

Todos los soportes deben estar secos, limpios, con buena cohesión y libres de sustancias en fase de desprendimiento. Los enfoscados deben estar suficientemente curados, en función del tipo de material y de las indicaciones del fabricante. En superficies con presencia de mohos o algas, aplicar primero una capa de Sana Solux y esperar al menos 24 horas antes de proceder como se indica en la ficha técnica. En caso de pinturas viejas o soportes con polvo, se aconseja la aplicación de una capa de imprimación consolidante ACRILICA 100 o proceder a la eliminación si esto no fuera suficiente.

### Procedimiento de Aplicación:

Mezclar ENJOY 1 COAT con agitador de bajo número de revoluciones. Aplicar una mano y esperar al menos 6 horas. Si se pinta con brocha o rodillo, aplicar en direcciones cruzadas para obtener un aspecto homogéneo.

### Herramientas:

brocha, rodillo, pistola pulverizadora

### Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx +35°C HR máx 80 %

## ALMACENAMIENTO

### Envase:

12 l – 5 l

### Conservación:

1 año en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

## TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES

